

TECHNICAL INFORMATION

柿 渋 の 捺 染

柿渋用増粘剤を使用することで、従来刷毛塗りや浸染で使用されてきた柿渋液を捺染することが可能になりました。

使用例

捺染糊 処方

柿渋用増粘剤 1

柿渋 H-1 100

(柿渋用増粘剤に柿渋H-1を少量ずつ入れながら攪拌し増粘させます)

工程

上記作成糊 印捺 ⇒ 乾燥 ⇒ スチーミング(100°Cx20分)
(#100~135)

紫外線があたることで、色相が濃くなっていきます。
コンクバインダー、顔料との混合で着色も可能です。

