SNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSN

TECHNICAL　INFORMATION

株式会社　　佐　　野

〒　６１５－００５２　　京都市右京区西院清水町　９番地　　〒５２１－０００３　滋賀県米原市入江　７０９番地

電話　（０７５）３１４－００４４　　電話　（０７４９）５２－５０２７

ＦＡＸ　（０７５）３１２－９３３４　　ＦＡＸ　（０７４９）５２－０７０１

大阪営業地域　０７０－５５００－８５２６

ＳＮ　クリーナー　ＣＡ－１００

糊残り防止、糊落とし促進剤

本品は捺染糊に添加することによりプリント時における種々の糊剤（アルギン、グアガム等）の生地への残留を防ぐ効果があります。また、生地に残っている糊を本品で洗うことにより容易に落とすことが可能になります。

［性　状］

外　観　　：　　透明液体
組　成　　：　　特殊アニオン活性剤
PH　　：　　中性
イオン性　　：　　アニオン

［特　徴　］

１．脱糊性の悪い糊に添加することで水洗時に容易に落ちる効果にすぐれます。
２．水洗時にソーピング剤と併用することにより脱糊性をあげます。

［　標準使用方法　］

Ⅰ　捺染糊　調合例

１．	捺染糊	100
２．	SN　クリーナー　CA－100	1～2

Ⅱ　水洗　処方　（綿　反応プリント時）

水洗後　→　ソーピング剤（3g／L），SNクリーナーCA100（1～2g／L）にて
ソーピング（90℃x20分）

［注意］

上記データー・処方は一例でありますので、貴社にて十分な試験のうえご使用下さい。