

シルクのインド藍の捺染

平成26年4月28日

株式会社 佐野

シルクのインド藍捺染処方

インド藍	4	
インジゴ用溶解剤 0131	4	インド藍とよくねる
BASF ハイドロ	2	練った中にアルカリ TEA とお湯、ハイドロを入れる
シルク用アルカリ TEA	4	↓
40~50℃湯	28	元糊と混ぜて6~10時間ほど置く(糊が黄色くなり
インジゴ元糊 0428	60	ます。)
計	102	

工程

上記 作成糊 印捺 → 乾燥(なるべく早く乾燥して下さい) → 箱蒸し 15分 → 10~24時間放置 → 酸洗(酢酸90% 5g/L) → 水洗

- ※ 白場が有る場合は、SN クリーナーPC を2~5g/l 併用して下さい。
- ※ 弱いアルカリを、使用していますが生地の厚み等の、条件で生地が弱る可能性が有ります。十分に試験をして下さい

上記データは弊社での試験結果ですので、御社にて十分御試験のうえご検討ください。