

株式会社 佐野

本社 京都市右京区西院清水町 9番地 Tel075-314-0044
滋賀営業所 滋賀県坂田郡米原町大字入江 709 Tel0749-52-0701

透明バインダーE-28

透明バインダーE-28は 綿ローン等の繊維に透明感のある加工（オイル加工）が表現できます。

性状

外観	乳白色ペースト
組成	特殊ウレタン樹脂
PH	中性～弱酸性
粘度	10000～11000CPS

特徴

風合いが極めて 柔軟です。
オートにも対応可能です。
捺染台の樹脂面を傷めません。
反応染料併用可です
綿リップル加工の防縮剤にも使用可能

工程

捺染 ⇒ 乾燥 ⇒ 反応捺染 ⇒ HT蒸し ⇒ 水洗・リベリング
#80~100 105° x 15分

捺染 ⇒ 乾燥 ⇒ HT蒸し ⇒ リップル加工
#80~100 105° x10~15分

入目 18kg

当データは試験でのデータです。現場加工とは異なることがあります。
それぞれの工場で十分確認の上 加工してください